

PARAPAN® – Диапазон цветов

Складская программа представлена следующими цветами материала PARAPAN® толщиной 18 мм. По желанию клиента можно заказать особые цвета.

			
		5772 латте	5570 оранжевый
			
5290 светло-серый	5776 коричневый	5390 Баклажан	5910 альпийский белый
			
5299 черный	5196 опаловый белый	5471 Бирюза	5297 антрацитовый
			
5440 киви	5295 каменно-серый	5773 капучино	5907 белый
			
5771 насыщенный красный	5525 бледная слоновая кость RAL 1015	5600 Бордо	5421 Приглушенный серый
			
		5380 кобальтовый голубой RAL 5013	5655 яркий красный RAL 3001

PARAPAN® предлагается как однородный прокрашенный материал толщиной 18 мм.

PARAPAN® всех цветов, за исключением 5297 – антрацитового, предлагается толщиной 4 мм.

Листы толщиной 4 мм, прокрашенные по всей толщине, характеризуются высокой ударной прочностью и, таким образом, пригодны для установки при мебелировке промышленных помещений.

PARAPAN® толщиной 18 мм поставляется в виде предварительно изготовленных форм, готовых к использованию, согласованного размера. Лицевые поверхности и дверцы изготавливаются из материала PARAPAN® толщиной 18 мм в соответствии с определенным дизайном и поставляются, например, как дверцы, уже готовые к сборке (без петель и ручек), с обработанными кромками



Представленные здесь в печатном виде цвета не являются обязательными и могут отличаться от реального оттенка материала.

Данная информация и прочие технические рекомендации базируются на текущем уровне наших знаний и опыта. Однако это не налагает на нас никакой ответственности, в том числе по закону, а также в отношении существующих прав интеллектуальной собственности третьих сторон, особенно патентных прав. В частности, мы не даем никаких гарантий явно или косвенно и не гарантируем никаких свойств продукта с точки зрения закона. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по мере развития технологического прогресса или дальнейших разработок. Клиенты не освобождаются от обязанности тщательно проверять и испытывать приобретаемый товар. Описанные здесь характеристики продукта следует проверять испытаниями, которые проводятся только квалифицированным персоналом под полную ответственность клиента. Ссылки на торговые марки, используемые другими компаниями, вовсе не являются рекомендациями, а также не подразумевают, что подобные продукты использовать нельзя.

162-1/0/0510 ru

Business Unit Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH Киршеналле 64293 Дармштадт, Германия
parapan@evonik.com www.parapan.com www.evonik.com



EVONIK
INDUSTRIES